



Himfloor Primer 30 et 31



Primaires pour revêtements de sol **Himfloor**
et couches d'usure **Himfloor Grip** à base de résines

Domaine d'emploi

Les primaires **Himfloor Primer 30**, et **Himfloor Primer 31** sont conseillés pour les revêtements de sol époxydiques et polyuréthanes **Himfloor** et couches d'usure **Himfloor Grip**. Ces primaires imprègnent le support et sont essentiels pour une bonne adhésion des revêtements **Himfloor**. Le choix du primaire est lié à la destination finale des sols.

Caractéristiques

♦ **Himfloor Primer 30** est à base de résine époxydique, à 2 composants, sans solvant et durcit rapidement.

Il convient aux supports bétons avant la mise en œuvre des revêtements époxydiques et polyuréthanes, lorsque la rapidité de traitement est essentielle.

♦ Le **Himfloor Primer 31** est à base de résine époxydique à 2 composants, sans solvant. Il convient aux supports bétons avant la mise en œuvre des couches d'usure et mortiers à base de résine époxydiques.

Caractéristiques techniques

Produit	Himfloor Primer 30	Himfloor Primer 31
Rapports de mélange	Base : durcisseur	Base : durcisseur
Proportions en poids	70 : 30	74 : 26
Proportions en volume	68 : 32	71 : 29
Densité (du mélange)	Env. 1,1	Env. 1,1
Extrait sec	100%	100%
Consommation théorique <i>Selon le support et la température</i>	Env. 0.3kg/m ²	Env. 0.25kg/m ²
Nombre de couches	1	1
Température minimale du support	5°C	5°C
Durée pratique d'utilisation (DPU) à 20°C	15 minutes	30 minutes
Séchage à 20°C	2-4 h	16 h



Préparation du support

Le support doit être préparé pour l'obtention d'une surface propre, sèche, non grasse et régulière afin de permettre une adhésion correcte et durable du primaire sur le support.

Support

Le support béton ou mortier de ciment sera âgé d'au moins 28 jours, et ne devra pas présenter une humidité supérieure à 4,5% en poids (mesuré par l'humidimètre au carbure de calcium) de la masse sèche déterminée à partir de 4 cm de profondeur, ni être le siège de remontées d'eau (l'essai de la feuille de polyane peut aider à les mettre en évidence). Un support humide impose un primaire spécifique : Himfloor Primer 36.

Si des fissures se forment après l'application du primaire, elles seront reprises par celui-ci.

Mélange

Ajouter le durcisseur à la base et les mélanger jusqu'à homogénéité complète avec un fouet électrique tournant à faible vitesse.

Mise en œuvre

Appliquer le primaire immédiatement après le mélange, en une couche mince et ininterrompue, au moyen d'une brosse ou d'un rouleau. Eviter les surépaisseurs et flaques. Au besoin, appliquer une seconde couche de primaire sur les supports poreux.

Dilution

Aucun des primaires décrits sur cette fiche ne doit être dilué.

Nettoyage outils

Les outils doivent être nettoyés immédiatement après l'emploi au moyen du **Himfloor Solvant 102**.

Stockage

Les primaires décrits par la présente se conservent 12 mois dans leurs emballages d'origine non ouverts, dans un local sec et tempéré.

Hygiène et sécurité

Certains composants des produits cités sur la présente peuvent être classés irritants, inflammables, corrosifs.

Il est donc impératif avant leur réception de consulter chaque Fiche de Données de Sécurité pour chacun des composants, pour les précautions relatives à leur manipulation entre autres.

Points éclaircs

Himfloor Primer 30 base	>100°C
Himfloor Primer 30 durcisseur	>100°C
Himfloor Primer 31 base	>100°C
Himfloor Primer 31 durcisseur	>100°C
Himfloor Solvent 102	32°C

Élimination des déchets

L'élimination des produits inutilisés, des emballages souillés, des produits répandus accidentellement est régie par des textes officiels. Se reporter aux Fiches de Données de Sécurité pour plus d'informations.

Himfloor SAS

5 Rue du Groupe Manoukian
ZAC de la Clef Saint Pierre
78996 Elancourt cedex
téléphone +33 1 30 68 62 10
télécopie +33 1 30 68 62 18
info@himfloor.com
<http://www.himfloor.com>

fabrication
certifiée
ISO 9001 : 2008

Remarque importante

Les produits Himfloor sont garantis contre toute malfaçon de fabrication. Ils sont vendus conformément aux conditions générales de vente habituelles. Ces conditions de vente sont disponibles sur simple demande. La société Himfloor s'engage à assurer la bonne fois de tout conseil, recommandation, spécification ou information qu'elle diffuse. Toutefois, étant donné qu'elle n'a aucun contrôle direct ou permanent sur l'emploi de ses produits, la société Himfloor n'accepte aucune responsabilité ayant trait directement ou indirectement à l'emploi de ses produits qu'ils soient ou non en conformité avec les conseils, spécifications, recommandations ou information fournis par elle.